

Laca desmoldante para encofrados.

DESCRIPCIÓN:

El Z DESMOLAC PU Laca desmoldante de poliuretano de un solo componente de curado al ambiente, para protección de encofrado y mejor acabado del concreto caravista. Forma una capa de alta dureza que protege del agua y álcalis del cemento, así como el efecto abrasivo de la vibración del concreto. Protege el encofrado de madera, fenólico o triplay, aumentando su duración y facilitando rápidamente el desencofrado.

USOS:

- Se utiliza para proteger los encofrados, tanto de madera, fenólico y triplay, lo que le dará mayores usos que al ser tratado con el petróleo.
- Laca desmoldante para encofrados de madera y triplay que serán usados en la elaboración de concreto caravista.
- Se utiliza también como una buena laca para el acabado de muebles, puertas, barandas, ventanas de madera.
- Para protección de pisos de parquet.

VENTAJAS:

- Puede ser aplicado con brocha y/o rodillo.
- Excelente adherencia a la madera.
- No mancha el encofrado
- No se necesita personal experimentado para la aplicación
- Permite mayor cantidad de uso del encofrado de triplay

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:Paso 01

Para un mejor resultado se recomienda lijar la madera en sentido contrario a las hebras de madera, especialmente si se trata de planchas de triplay.

Paso 02

Aplicar la masilla para madera en la superficie y rellenar los desniveles que pueda tener la plancha. Una vez que se haya secado la masilla, proceder a lijar de nuevo hasta que la superficie quede suave, limpiar hasta que desaparezca el polvillo.

Paso 03

- Para la primera capa mezcle el Z DESMOLAC PU con SOLVENTE ZP, en proporción 1 : 1 y aplique con brocha o rodillo.
- Para la segunda capa, utilizar el Z DESMOLAC PU sin diluir y aplíquelo con brocha y rodillo.

Paso 04

Después de desencofrar, revisar la plancha de encofrado y resanar con la mezcla en proporción 1 de Z DESMOLAC PU y 2 de SOLVENTE ZP.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

PARÁMETROS DE CONTROL	RESULTADOS
Apariencia	Líquido
Color	Incoloro
Densidad	3.60 - 3.75 kg/Gal
Sólidos	31 % - 34 %
Tiempo de secado al tacto	1 h 30 min
Secado total	24 hrs

RENDIMIENTO:

- El consumo aproximado es de 15 a 20 m² por galón.

PRESENTACIONES:

- 1 Galón
- 5 Galones
- 55 Galones

RECOMENDACIONES:

- Utilizar el SOLVENTE ZP para la limpieza de la brocha, utiliza el SOLVENTE ZP para diluir el Z DESMOLAC PU, que ayudará en la penetración en los poros del triplay o madera.
- Realizar la limpieza de las herramientas con SOLVENTE ZP
- No exponer al sol al momento de estar realizando la aplicación hasta que quede completamente seco
- Se recomienda guardarlo en un sitio seco, sombrío y sin humedad, ya que si la lata se abre puede entrar humedad y gelar el producto.
- Revisar los encofrados a usar que no contengan residuos de petróleo o parafina, limpiar con SOLVENTE ZP

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

El producto puede ser irritante considerar lo siguiente:

- Evitar el contacto directo con el producto ya que puede causar sensibilización cutánea, mantenerlo los recipientes cerrados cuando no esté en uso.
- Almacenar y utilizar el producto en un sitio fresco y bien ventilado, protegido de temperaturas extremas y de rayos solares directos
- Considerar el uso de los EPP'S adecuados para la manipulación del producto.